



LihYang Foil Technology Co. Ltd.

Technical Specifications

Issue Number:A.01

Date:2020/8/12

WFB-水性打底金油

說明：

WFB 系列水性打底塗料，屬於壓克聚合物乳液。其主功能為加強底紙與 UV 墨及 UV 光油的密著。本產品對於紙類有極強的密著性能，並能配合後續印刷及 UV 上光製程。具有良好的成膜性及高透明性，並有高速的乾燥性能。

特性：

1. 與各種紙類結合性強，透明度高及乾燥速度快。
2. 塗膜固化後，與油墨及光油密著性能佳。

規格：

檢測項目	檢測結果	備註
外狀 (目視)	乳白色液體	日視
黏度	19±2 sec.	Ford Cup#4/25 °C
固含量	41 ± 3 %	溶劑:水
Ph 值	8.5~8.9	依底材而定

作業條件：

滾塗 直接使用或是添加水(不超過 20%) 烘箱建議溫度 85 °C

包裝方式：

200Kg/20Kg

儲存條件：

請保存於陰涼或蔽光乾燥處，並避免照光或熱源，正常狀況下保存期限為 6 個月。

注意事項：

1. 請存放室內陰暗處，避免置於室外日曬及高溫造成塗料色相變深膠化，影響塗料品質。
2. 使用塗料請穿戴防護設施，避免直接接觸皮膚，如果皮膚不慎接觸此產品，請立即用肥皂水清洗。
3. 使用前請將應用設備清洗乾淨，施工完後應立即清洗設備。
4. 本產品打開使用後，請儘早使用完，避免塗料產生變化，影響使用品質。



Please contact the LihYang Foils for further Technical Information about this product.
Data contained in this information sheet is provided as a source of information that we believe to be accurate and reliable but does not constitute a warranty of any kind.

www.lihyangfoil.com.tw

2F.,No.56-12,Lane338,Sec3,Hai-An Rd.,

North District,Tainan City 704, Taiwan

Tel:+ 886-6-2832338 Fax:+886-6-2832638