



LihYang Foil

LihYang Foil Technology Co. Ltd.

Technical Specifications

Issue Number:A.01

Date:2020/8/12

UFV-008 後加工型光油

說明：

UFV-008 系列為單液型紫外線硬化塗料，其主要化學成分為環氧壓克力樹脂，本產品不加滑劑可糊盒、可燙金，與市面上同類產品比較，對皮膚極低之刺激性，並可搭配互斥油墨達到互斥觸感效果。本產品在上光以後具有極高的光澤，最佳的滑度、白度且不黃化，耐磨性和附着力極佳，無臭味，本產品符合玩具安全衛生標準及紙張可回收，並通過重金屬含量檢驗標準。

特性：

1. 經紫外光照射後，硬化速度快。
2. 塗膜固化後，密著性能佳，可重塗或燙金，具有高光澤。

規格：

檢測項目	檢測結果	備註
外狀 (目視)	淡澄半透明液體	日視
黏度 (cps, 25°C)	180-220cps	Brookfield
固含量	100% 環氧壓克力	VOC 5%以下
塗佈厚度	3-8g/m ²	依底材而定

作業條件：

滾塗

包裝方式：

200Kg/20Kg

儲存條件：

請保存於陰涼或蔽光乾燥處，並避免照光或熱源，正常狀況下保存期限為 6 個月。

注意事項：

1. 請存放室內陰暗處，避免置於室外日曬及高溫造成塗料色相變深膠化，影響塗料品質。
2. 使用塗料請穿戴防護設施，避免直接接觸皮膚，如果皮膚不慎接觸此產品，請立即用肥皂水清洗。
3. 使用前請將應用設備清洗乾淨，施工完後應立即清洗設備。
4. 本產品打開使用後，請儘早使用完，避免塗料產生變化，影響使用品質。



Please contact the LihYang Foils for further Technical Information about this product.

Data contained in this information sheet is provided as a source of information that we believe to be accurate and reliable but does not constitute a warranty of any kind.

www.lihyangfoil.com.tw

2F.,No.56-12,Lane338,Sec3,Hai-An Rd.,

North District,Tainan City 704, Taiwan

Tel:+ 886-6-2832338 Fax:+886-6-2832638